




ÜBERSICHT SPRAYMAX-KLARLACKE



		glanz					seidenmatt	matt	
		1K Klarlack 680054	1K Klarlack 680051	2K Klarlack 680061	2K Rapid Klarlack 684064	UV Klarlack 680059	2K Klarlack 680067	1K Klarlack 680050	2K Klarlack 680065
	Glanzgrad	87 +/-4 ^{*1)}	78 +/-4 ^{*1)}	90 +/-4 ^{*1)}	90 +/-4 ^{*1)}	89 +/-4 ^{*1)}	36 +/-2 ^{*2)}	10 +/-2 ^{*3)}	16 +/-2 ^{*3)}
	Schichtstärken	ca. 40 - 60 µm	ca. 30 - 40 µm	ca. 40 µm	ca. 15 - 20 µm	ca. 40 - 50 µm	ca. 40 µm	ca. 30 - 40 µm	ca. 40 µm
	Spritzgänge	ca. 2 - 3 Spritzgänge	ca. 2 - 3 Spritzgänge	ca. 1 - 2 Spritzgänge	ca. 2 Spritzgänge	ca. 1 - 2 Spritzgänge	ca. 1 - 2 Spritzgänge	ca. 2 - 3 Spritzgänge	ca. 1 - 2 Spritzgänge
	Trocknung	Staubtrocken: ca. 5 min. Griffest: ca. 40 min. Polierbar: ca. 24 h.	Staubtrocken: ca. 10 min. Griffest: ca. 20 min. Polierbar: ca. 12 h.	Staubtrocken: ca. 12 min. Griffest: ca. 80 min. Polierbar: ca. 24 h.	Staubtrocken: ca. 7 min. Griffest: ca. 1 h. Polierbar: ca. 8-9 h.	Trocknung mit UV-A Lampe (Abstand 15 - 20 cm): 2 - 4 min. Trocknung mit UV-A LED: 2 min.	Staubtrocken: ca. 12 h. Griffest: ca. 80 min.	Staubtrocken: ca. 10 min. Griffest: ca. 20 min.	Staubtrocken: ca. 10 min. Griffest: ca. 80 min.
	Trocknung IR	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten	IR möglich. Gerätebeschreibung beachten

*1) Glanzeinheiten bei 20° Messwinkel

*2) Glanzeinheiten bei 60° Messwinkel

*3) Glanzeinheiten bei 85° Messwinkel