

Einsatzempfehlungen

Korrosionsschutzprimer (großflächig auf Metall)

Grundierfüller (Durchschliffstellen)

Füller (Schichtaufbau)

	2K Säureprimer 680 029	2K Epoxy-Grundierfüller 680 032	2K DTM-Grundierfüller 684 240	2K Rapid-Grundierfüller 680 031	2K Acryl-Schleiffüller 680 036
Korrosionsschutz	●●●●●	●●●●● / ●●●●●	●●●●●	●●●●● / ●●●●●	NEIN
Schichtdicke	8 - 12 µm	70 µm	50 µm	60 - 80 µm	60 - 80 µm
Trocknung (griffest)	5 min	6 h über Nacht	30 - 60 min	5 - 10 min	30 - 60 min
Haftung auf Metallen	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●	NEIN
Haftung auf Alu	●●●●●	●●●●● / ●●●●●	●●●●●		NEIN
Haftung auf Kunststoff (Stoßfänger) direkt	Nicht anwendbar	NEIN*	●●●●●	NEIN*	NEIN*
Verwendung direkt unter Wasserbasislacke	NEIN (bzw. nur mit Füller)	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Bemerkungen	nur als Grundierung unter Füller einsetzen nicht überspachtelbar	auf Spachtel anwendbar überspachtelbar	auf Spachtel anwendbar	auf Spachtel anwendbar	auf Spachtel anwendbar

* Kunststoff-Haftvermittler anwenden Art.Nr. 680 009