

Couche de finition noir / blanc à haute brillance

Noir / blanc 2K

Pour des petites réparations qui exigent la couleur noire ou blanche. Pour une meilleure protection contre la corrosion, il est recommandé d'utiliser sous la couleur l'apprêt époxy 2K no d'article 3680032/33/34 ou la peinture primaire réactive 2K 3684029. Idéal pour les remorques, camions, hayons, remorques à plateau, projets de restauration ou projets domiciliaires.

Avantages

- › Facile à utiliser
- › Enduit bi-composant de haute qualité
- › Résistance optimale aux agents chimiques et aux intempéries
- › Très longue durabilité de la finition
- › Résistance à la chaleur jusqu'à 180 oC / 350 oF pour une exposition de courte
- › Aussi offert en noir satiné « **Hot Rod Black Satin** ». No d'article 3680212.

No d'article

Noir 3680222 (340 g / 12.0 oz.)

Blanc 3680223 (333 g / 11.7 oz.)

Noir satiné 3680212 (341 g / 12.0 oz.)

Application

- › Recommandation de 3 couches de 1.2 mil chacune, 10 minutes d'évaporation entre les couches
- › Temps de séchage : 3 heures à 20°C / 68°F
- › Durée de vie du mélange après activation : 24 heures à 20°C / 68°F

